

TECHNICKÝ LIST

**Složení výrobku**

Vysocekrepovaný papír

Lepidlo: transparentní bázi kaučuku-UV odolné

BARVA

žlutá

VLASTNOSTI

	Standartní hodnoty	Jednotky	Tolerance
Tloušťka	315	my	10%
Lepivost k oceli 180°	≥5	N/2,5cm	
Pevnost v tahu	2,3 min 1,8	kN/m	2%
Protažení	45	%	5%
Servisní teplota			
	max 60	°C	

Všechny technické údaje jsou s touto žánrovou úpravou, které poskytl výrobce. V žádném případě neručíme za uvedené informace, které jsou výsledkem našich testů a zkušeností. Z odpovědnost za použití výrobku jevždy na uživateli, který je povinen se před použitím seznámit s vlastnostmi výrobku.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Pásky by měly být skladovány v originální balení v suchém, čistém a větrném prostředí. Před použitím je třeba pásky vyčistit a odstranit případnou vrstvu prachu. Pásky by měly být skladovány v suchém, čistém a větrném prostředí. Před použitím je třeba pásky vyčistit a odstranit případnou vrstvu prachu.